

von **NATUR** aus **GUT**



LEINOS
Naturfarben

Industriestraße 3
D - 21640 Horneburg
Fon (0 41 63) 86 74 7-0
Fax (0 41 63) 86 74 7-29

Bitte sorgfältig durchlesen!

Pflegeset 1 für gewachste Holzoberflächen

Baubiologisch wertvolle Massivholzmöbel sollten auch mit baubiologisch wertvollen Anstrichmitteln versehen und gepflegt werden! Das LEINOS-Pflegeset erfüllt diese Anforderungen in hervorragender Weise!

Set-Inhalt

100 ml Hartöl LF 248 Inhaltsstoffe: Leinöl, Holzöl, Ricinenöl, Sonnenblumenöl, Naturharzester, Carnaubawachs, Zinkoxid, Tonerde, Trockenstoff

Weiteres siehe Technisches Merkblatt 248.

100 ml Rapidwachs LF 292 Inhaltsstoffe: Safloröl, Sonnenblumenöl, Leinöl, Holzöl, Ricinenöl, Naturharzester, Bienenwachs, Carnaubawachs, Mikrowachs, Trockenstoffe

Weiteres siehe Technisches Merkblatt 292.

1 Poliertuch
1 Schleifpapier (320)

Pflegeanweisung

Normale Verschmutzung

Gewachste Holzoberflächen brauchen bei normaler Verschmutzung (z. B. Fettspritzer, Kalkflecken) in der Regel nur feucht abgewischt oder gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel, z. B. LEINOS Pflanzenseife 930, nach Vorschrift behandelt zu werden.

Hartnäckige Verschmutzung

Verschmutzungen, die sich normalen Reinigungsversuchen widersetzen (z. B. Gummiabrieb, Obst- und Gemüseflecken), lassen sich oft mit Leinos Rapidwachs LF 292 abreiben. Dazu wird etwas Leinos Rapidwachs LF 292 auf den Polierlappen gegeben und der Fleck mit Bewegung in Faserrichtung entfernt. Nach dem Trocknen mit einem sauberen Lappen kräftig polieren.

Kratzer in der gewachsten Holzoberfläche

Beschädigte gewachste Holzoberflächen lassen sich im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffoberflächen relativ einfach wieder ausbessern. Die betreffende Stelle wird mit dem Schleifpapier solange in Faserrichtung geschliffen, bis der Kratzer verschwunden ist. Die freigeschliffene Holzoberfläche muss dann mit dem LEINOS Hartöl LF 248 getränkt werden, indem man etwas Leinos Hartöl LF 248 auf einen Lappen gibt und satt in das Holz einreibt. Einige Minuten einwirken lassen und anschließend einen eventuellen Flüssigkeitsüberstand mit einem trockenen Lappen abnehmen. Ca. 24 Stunden trocknen lassen, dann mit dem feinen Schleifpapier in Faserrichtung leicht überschleifen, abwischen und Leinos Rapidwachs LF 292 mit einem Lappen dünn auftragen. Nach der Trocknung mit einem sauberen Lappen kräftig polieren.

Wichtige Hinweise

Mit LEINOS Hartöl LF 248 oder mit LEINOS Rapidwachs LF 292 getränkte Lappen in Wasser tränken und ausgebreitet trocknen lassen. Danach mit dem Hausmüll entsorgen (Selbstentzündungsgefahr, wegen des Gehaltes an trocknenden Ölen!).

Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren und Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben.